

Powercap

Smalto acril-uretanico all'acqua per legno, metallo, plastica

RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AI GRAFFI

OTTIMA COPERTURA

ELEVATO PUNTO DI BIANCO E FINITURA NON INGIALLENTE

POWERCAP è uno smalto dalle eccezionali performance protettive. Disponibile nelle finiture opaca, satinata e lucida, è caratterizzato da straordinarie copertura e scorrevolezza, sia a pennello che a rullo, con una estrema facilità di applicazione.



ARREGHINI
ITALIAN PAINTS SINCE 1950



Powercap

Powercap assicura un'eccellente resistenza all'abrasione e alla penetrazione dello sporco, con una durata prolungata nel tempo.

Nella versione bianco opaco, satinato e lucido assicura una finitura **non ingiallente** con un **punto di bianco** ancora più spiccato.

Cicli di applicazione

Legno

Manufatto nuovo

- 1.1 Levigare il legno con carta grana 220-250;
- 2.1 Applicare uno strato di Opakite W, con spessore pari a 100-120 micron bagnati;
- 3.1 Dopo 6-8h spazzolare o carteggiare con carta grana 240-280;
- 4.1 Applicare due strati di Powercap attendendo 3h tra uno strato e l'altro.

Legno con poro molto evidente

- 2.1 Levigare il legno con carta grana 220-250;
- 2.2 Applicare uno strato di Classic W Bianco;
- 2.3 Dopo 2-3h procedere come al punto 1.2 e seguenti.

Legno contenente tannino

- 3.1 Levigare il legno con carta grana 220-250;
- 3.2 Applicare uno strato di Riplast F99;
- 3.3 Dopo 5-6h procedere come al punto 1.2 e seguenti.

Ferro

Manufatto nuovo

- 4.1 Se manufatto nuovo, pulire e sgrassare accuratamente il supporto con Acetone per Lavaggio; se in manutenzione di manufatto vecchio, asportare con spazzola, raschietto o carta vetrata la vernice in fase di distacco e la ruggine;
- 4.2 Se manufatto nuovo, dopo 2-3h applicare due strati di Chromocap W per uno spessore pari a 70 micron secchi attendendo 4-6h tra uno e l'altro; se in manutenzione di manufatto vecchio, applicare uno strato di Chromocap W nella parte interessata.
- 4.3 Dopo 6-8h applicare due strati di Powercap intervallati di 3h.

Ferro zincato

- 5.1 Se manufatto nuovo, pulire e sgrassare accuratamente il supporto con Acetone per Lavaggio e dopo 2-3h applicare due strati di Powercap intervallati di 3h.
- 5.2 Se in manutenzione di manufatto vecchio, asportare con spazzola, raschietto o carta vetrata la vernice in fase di distacco e la ruggine, applicare uno strato di Chromocap W nella parte interessata e dopo 6-8h applicare due strati di Powercap intervallati di 3h.

Plastica

Manufatto nuovo

- 6.1 Pulire e sgrassare accuratamente il supporto con Acetone per Lavaggio e dopo 2-3h applicare due strati di Powercap intervallati di 3h
- 6.2 Se in manutenzione di manufatto vecchio, asportare con spazzola, raschietto o carta vetrata la vernice in fase di distacco e applicare due strati di Powercap intervallati di 3h.

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001

